

Ficha Técnica

ECONOBLOCK 10

Uso

Materias Primas
Mezcla de arcillas.

Ladrillo para tabiques

Requisitos normados:
NTP: 399.613
NTP: 339.604
RNE: 070

CARACTERÍSTICAS

Peso promedio	kg	4.75-5.25		
Largo	mm	350.0	2%	343 Mín. 357 Máx.
MEDIDAS Ancho	mm	100.0	3%	97 Mín. 103 Máx.
Alto	mm	180.0	2%	176.4 Mín. 183.6 Máx.
Absorción de agua	%	< 22.0		Máx. 22.0
Área de vacío	%	68-70		-
Alabeo	mm	<4.0		Máx 4.0
Densidad	g/cm ³	2.00-2.05		-
Eflorescencia	-	No presenta		No presenta
Resistencia a la compresión	kg/cm ²	> 25		-

PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Altura libre de ladrillos	m	< 2.40		-
Penetración de dentado	cm	5.00		< 5.00
Rendimiento (junta=1cm)	Und/m ²	14.5		-
Rendimiento (junta=1.5cm)	Und/m ²	14		-

- Proceso productivo con cortadora de barra parada, lo que asegura el formato exacto del material.
- Productos codificados para un control de calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar condiciones climáticas.
- Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.