



Ficha Técnica

TECHO HUECO 12 RAYADO

Uso

Materias Primas
Mezcla de arcillas.

Ladrillo para techos y entrepisos aligerados

Unidad

Especificación
interna

Requisitos normados:
NTP: 399.613
NTP: 331.040
RNE: 070

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS				
Peso	kg	6.175-6.825		
Largo	mm	300.0	2%	294 Mín. 306 Máx.
Ancho	mm	300.0	2%	294 Mín. 306 Máx.
Alto	mm	120.0	3%	116.4 Mín. 123.6 Máx.
Absorción de agua	%	<22.0		Máx. 22.0
Área de vacíos	%	63-68		-
Alabeo	mm	<4.0		Máx. 4.0
Densidad	g/cm ³	2.00 - 2.05		-
Eflorescencia	-	No presenta		No presenta
Resistencia a la flexo tracción	kg/cm ²	>2.0		Mín. 2.0

PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Luz máxima recomendada	m	4.25	Luz <= espesor x 25
Rendimiento en una dirección	Und/m ²	8.833	-
Rendimiento en dos direcciones	Und/m ²	7.11	-

- Proceso productivo con cortadora de barra parada, lo que asegura el formato exacto del material.
- Productos codificados para un control de calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar condiciones climáticas.
- Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.