



## Ficha Técnica

# ECONOBLOCK 12

### Uso

Materias Primas  
Mezcla de arcillas.

### Ladrillo para tabiques

Requisitos normados:  
NTP: 399.613  
NTP: 339.604  
RNE: 070

### CARACTERÍSTICAS

**Peso promedio**  
**Largo**  
**MEDIDAS Ancho**  
**Alto**

kg	5.206-5.754		
mm	350.0	2%	343 Mín. 357 Máx.
mm	120.0	3%	116.4 Mín. 123.6 Máx.
mm	180.0	2%	176.4 Mín. 183.6 Máx.

Absorción de agua  
Área de vacío  
Alabeo  
Densidad  
Eflorescencia  
Resistencia a la compresión

%	< 22.0	Máx. 22.0
%	63-66	-
mm	<4.0	Máx 4.0
g/cm <sup>3</sup>	2.00-2.05	-
-	No presenta	No presenta
kg/cm <sup>2</sup>	> 25	-

### PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Altura libre de ladrillos  
Penetración de dentado  
Rendimiento (junta=1cm)  
Rendimiento (junta=1.5cm)

m	< 2.40	-
cm	5.00	< 5.00
Und/m <sup>2</sup>	14.5	-
Und/m <sup>2</sup>	14	-

- Proceso productivo con cortadora de barra parada, lo que asegura el formato exacto del material.
- Productos codificados para un control de calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar condiciones climáticas.
- Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.